

Krympeflex i handy æske

2:1 uden lim - flere farver - tyndvægget

- Materiale: Polyolefin, selvslukkende
- Krympefaktor: 2:1
- Krympetemperatur: 90°C
- Temperatur område: -55°C til 125°C
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm

RØD - NSXR

Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. æske	Godstykkelse mm før/efter krymp
202004	2,4/1,2	10	0,25/0,44
202011	3,2/1,6	10	0,25/0,44
202028	4,8/2,4	9	0,25/0,51
202059	12,7/6,4	6	0,30/0,65



BLÅ - NSXB

Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. æske	Godstykkelse mm før/efter krymp
202097	3,2/1,6	10	0,25/0,44
202103	4,8/2,4	9	0,25/0,51
202110	6,4/3,2	8	0,25/0,51
202127	9,5/4,8	6	0,25/0,56
202134	12,7/6,4	6	0,30/0,65
202158	25,4/12,7	3	0,45/0,90



GUL - NSXG

Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. æske	Godstykkelse mm før/efter krymp
202165	2,4/1,2	10	0,25/0,44
202172	3,2/1,6	10	0,25/0,44
202189	4,8/2,4	9	0,25/0,51
202226	19,1/9,5	5	0,40/0,80



Krympeflex i handy æske

2:1 uden lim - flere farver - tyndvægget

- Materiale: Polyolefin, selvslukkende
- Krympefaktor: 2:1
- Krympetemperatur: 90°C
- Temperatur område: -55°C til 125°C
- Gennemslagsspænding: 20 kV/mm

GRØN - NSXG

Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. æske	Godstykkelse mm før/efter krymp
202271	6,4/3,2	8	0,25/0,56
202295	12,7/6,4	6	0,30/0,65
202301	19,1/9,5	5	0,40/0,80
202318	25,4/12,7	3	0,45/0,90



GUL/GRØN - NSXGG

Best. nr.	Type i mm	Antal meter pr. æske	Godstykkelse mm før/efter krymp
202325	3,2/1,6	10	0,25/0,44
202332	4,8/2,4	9	0,25/0,51
202349	6,4/3,2	8	0,25/0,56
202356	9,5/4,8	6	0,30/0,56
202363	12,7/6,4	6	0,30/0,65
202370	19,1/9,5	5	0,40/0,80
202387	25,4/12,7	3	0,45/0,90

